

Siser **EASY PUFF**[®]

SPECIFICHE

Composizione	Spessore Medio	Supporto	Certificazioni
PU	145 micron	Poliestere adesivo	 

ISTRUZIONI DI APPLICAZIONE

Tessuti di destinazione	IMPOSTAZIONI DI TAGLIO CONSIGLIATE			IMPOSTAZIONI DI TRASFERIMENTO			
	Lama	Pressione	Velocità	Tempo	Temperatura	Pressione	Stacco
cotone, poliestere, misti cotone/poliestere Non trattati o tinti con inchiostri sublimatici	45°	70 gf	25 cm/sec	10-12 secondi	135-140°C	media	caldo

- Tagliare il materiale a specchio
- Spellicolare il materiale in eccesso
- Posizionare la decorazione sul capo
- Applicare con una pressa professionale seguendo i parametri consigliati (è sconsigliato l'utilizzo del ferro da stiro)
- Rimuovere il supporto a caldo

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Effetto 3D
- Facile da tagliare e spellicolare grazie al supporto adesivizzato

NOTE: Utilizzando i parametri indicati, il risultato finale potrebbe variare leggermente a causa della diversa composizione chimica di ogni colore. Si raccomanda di effettuare un test di trasferimento prima di passare alla produzione in serie (+/- 10°C, +/- 5 sec).

CONSIGLI DI LAVAGGIO E STOCCAGGIO

Lavaggio	Stiro	Asciugatrice	Lavaggio a secco	Durata stoccaggio	Temperatura stoccaggio	Condizioni di stoccaggio	Posizione di stoccaggio
A mano o in acqua fredda (a capo rovescio)	NO	NO	NO	Fino a 2 anni	da 18°C a 26°C	lontano dalla polvere e al riparo dalla luce del sole	Verticale

- Attendere 24h dall'applicazione prima di effettuare il primo lavaggio
- Rispettare le raccomandazioni riportate all'interno del capo
- Non usare candeggina o agenti chimici aggressivi
- È consigliato l'utilizzo dell'acchiappa colore

 Per maggiori informazioni potete contattare il nostro ufficio commerciale