

**SCHEDA TECNICA PRODOTTO HOT-FIX**  
**\*MEZZAPERLA NEW FLAT BACK h.f.\***

**Art:** Mezzaperla NEW flat back h.f.

**Composizione chimica:** resina epossidica ; foil di alluminio ; vernice – primer ; collante termo-reagente

**Cod.Dog.** 3926.90.9790

**Nomenclatura Dog.:** lavori in plastica ed altri

**Paese di Origine:** China (CN)

**CONSIGLI PER L'APPLICAZIONE**

165-170° C a capo rovescio, 15-17 secondi, pressione bassa (1,0 bar)

*Raccomandiamo di effettuare una prova prima di iniziare la produzione in serie, così da identificare i parametri più consoni al tipo di applicazione ed al supporto in uso.*

**ISTRUZIONI LAVAGGIO / ISTRUZIONI STIRO**



Consigliato il lavaggio a mano in acqua a massimo 40° con detersivo neutro.



I prodotti non sopportano il lavaggio a secco.



Non si consiglia l'asciugatura del prodotto a macchina.



Stiratura con temperatura massima 110°C  
Stirare al rovescio oppure interporre un panno.  
Non utilizzare vapore diretto sull'applicazione.  
Non si consiglia lo stiro a vaporetta.