

SCHEDA TECNICA PRODOTTO HOT-FIX
BORCHIA CUPOLA h.f.

Art: borchia cupola h.f.

Composizione chimica: alluminio 80% ; pigmento colorante / primer 5% ; collante termo-reagente 15%

Cod.Dog.: 7616.99.9090

Nomenclatura Dog.: lavori in alluminio e altri

Paese di Origine: Corea del Sud (KR)

TEST SODDISFATTI

- REACH Regulation (EC) n. 1907/2006 – Total Phtalates in Children’s Products
- REACH Regulation (EC) n. 1907/2006 – Total Formaldehyde in Children’s Products
- CPSIA 2008 Section 101 – Total Lead in Children’s Products
- CPSIA 2008 Section 101 – Total Cadmium in Children’s Products
- REACH Regulation (EC) n. 1907/2006, Annex XVII, point 27 (Nickel) – Nickel Release in Children’s Products

CONSIGLI PER L’APPLICAZIONE

155°-165°, 10-15 secondi, pressione media.

Raccomandiamo di effettuare una prova prima di iniziare la produzione in serie, così da identificare i parametri più consoni al tipo di applicazione ed al supporto in uso.

ISTRUZIONI LAVAGGIO / ISTRUZIONI STIRO



Si consiglia il lavaggio a capo rovescio a mano o in lavatrice, in acqua fredda (max 30°C), con detergente neutro.

Non utilizzare candeggina od altri agenti chimici.



Il prodotto non sopporta il lavaggio a secco.



Si sconsiglia l’asciugatura del prodotto a macchina.



Stiratura consigliata con temperatura massima di 110° .

Stirare a rovescio, oppure interporre un panno fra la piastra ed il capo d’abbigliamento.

Non utilizzare vapore diretto sull’applicazione.